



WASSERBAUSTEINE



CE 1661 - CPR - 0228

Die Steine werden in unserem Steinbruch Fuchsmeier gewonnen und gelten als geprüfte Wasserbausteine als Frost-, Tauwasser- und Salzkristallisation beständig.

Handelsbezeichnung	Bruchsteine 5 - 50 kg Bruchsteine 50 - 150 kg Bruchsteine 150 - 750 kg Bruchsteine 750 - 1.500 kg Bruchsteine 1.500 - 4.000 kg
Korngröße	LMB _{60 / 300} HMB _{300 / 1000} HMB _{1000 / 3000} HMB _{3000 / 6000}
Kornrohichte	2,7 Mg/m ³
Widerstand gegen Zertrümmerung und Brechen	CS ₈₀
Frost-, Tau und Wechselbeständigkeit	FT _A
Einsatzbereich	Wasserbaustein Gartengestaltung Trockenmauerwerk
Lieferform	lose