Produktdatenblatt
Stand 10/2026

PUTZ- UND MAUERBINDER
(vormals Biotrass)

Hydraulisches Bindemittel
nach EN 413-1

CE-Kennzahl 1086-CPR-0058
Fremdüberwachung durch BVFS und Eigenüberwachung

Anwendungsbereich

Leube PUTZ- UND MAUERBINDER wird zur Putzherstellung im Innen- und Außenwandbereich wie Fassaden, Innenwandflächen und Schlitze, sowie zum Mauern aller herkömmlichen Mauerwerke wie z.B. Betonsteine, Rotziegel, Leca-, Zwischenwand- und Klinkerziegel verwendet.

Baubiologisch empfehlenwert, sehr gute Eigenschaften durch hohe Geschmeidigkeit, hohe Ergiebigkeit, händisch und maschinell gut verarbeitbar, minerlischer Baustoff - dadurch hohe Atmungsaktivität, hohe Festigkeit - entspricht Mörtelgruppe MC5.

Verarbeitung

Der Untergrund bzw. das zu verputzende Mauerwerk muss vollflächig vorbehandelt werden, z. B. im Verhältnis 1:2 mit 1 Teil Zement und 2 Teilen Sand 0–4 mm. Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, saug- und tragfähig und frei von Ausblühungen und losen Teilen sein.

Verwendung als Putzmörtel: Die händische Verarbeitung erfolgt durch Anwerfen mit der Kelle in einer Putzstärke von bis zu 2 cm, bei größeren Putzstärken in mehreren Arbeitsschritten frisch in frisch arbeiten. Um noch bessere Verarbeitungseigenschaften zu erzielen, empfiehlt es sich, geringe Mengen Kalkhydrat beizumischen. Als Grobputz soll der Mörtel mit Leube PUTZ- UND MAUERBINDER nur mit einer vorgenässten Latte abgezogen und zugestoßen, nicht jedoch verrieben werden.

Verwendung als Mauermörtel: Die Aufbringung des mit Leube PUTZ- UND MAUERBINDER hergestellten Mauermörtels muss bei allen bauüblichen Mauersteinen vollflächig und kantenbündig erfolgen.

Hinweise

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während Verarbeitung und Abbindevorgang über +5 °C liegen. Direkte Beheizung des Putzes ist unzulässig. Frische Putzflächen sind mindestens 2 Tage feucht zu halten.

Die Qualitätssicherung erfolgt durch die Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg (BVFS) und durch permanente Eigenüberwachung im Leube Werkslabor.

Zusammensetzung:	Portlandzement, Trass, Verarbeitungsverbesserer
Lieferform:	Sack zu 25 kg, Palette mit 48 Säcken = 1200 kg
Lagerung:	Trocken auf Holzpaletten
Haltbarkeit:	3 - 6 Monate ab Lieferdatum

Leube

Leube Zement GmbH | Gartenauerplatz 9 | 5083 St. Leonhard
T +43 50/8108-257 | F +43 50/8108-259 | E verkauf@leube.eu | zement.leube.eu

Mischungsverhältnisse / Materialverbrauch			
Nassmörtel	Anteil PUTZ- UND MAUERBINDER	Anteil Sand, Körnung	PUTZ- UND MAUER-BINDER/m³ Mörtel
Mauermörtel	1 Teil 1 Teil	3 Teile, 0-4 mm 4 Teile, 0-4 mm	ca. 400 kg/m³ ca. 320 kg/m³
Grobputz	1 Teil 1 Teil	3 Teile, 0-4 mm 4 Teile, 0-4 mm	ca. 400 kg/m³ ca. 320 kg/m³
Diese Mischungsverhältnisse werden für die jeweilige Anwendung empfohlen und variieren je nach Sandbeschaffenheit.			

Leube

Leube Zement GmbH | Gartenauerplatz 9 | 5083 St. Leonhard
T +43 50/8108-257 | F +43 50/8108-259 | E verkauf@leube.eu | zement.leube.eu