Produktdatenblatt
Stand 01/2026

CEM II/A-LL 42,5 R WEISS
WEISS ZEMENT

Portlandkalksteinzement EN 197-1
Chromatarm gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

CE-Kennzahl 1301-CPR-1203

Anwendungsbereich

Diese Zementart wird zur Herstellung anspruchsvoller heller Betone verwendet, z. B. Fassaden, Garten- und Landschaftsgestaltung, Kunststein, Denkmalpflege und Randbereiche. Auch zur Herstellung von Edelputzen, Verfugungen und Mörtel geeignet.
Chromatreduziert.

Lieferform:	lose
Lagerung:	trocken, vor Feuchtigkeit geschützt
Haltbarkeit:	trocken ab Lieferdatum im Silo 1 Monat

Produktdaten nach EN 197-1		Richtwerte	NORM-Anforderungen
Erstarrungsbeginn	(EN 196-3) [min]	> 125	≥ 60
Druckfestigkeit 2 Tage	(EN 196-1) [MPa]	> 28	≥ 20
Druckfestigkeit 28 Tage	(EN 196-1) [MPa]	> 55	≥ 52,5

Leube

Leube Zement GmbH | Gartenauerplatz 9 | 5083 St. Leonhard
T +43 50/8108-257 | F +43 50/8108-259 | E verkauf@leube.eu | zement.leube.eu