



# CEM II/A-LL 42,5 R WEISS WEISS ZEMENT

Portlandkalksteinzement EN 197-1  
Chromatarm gem. RL 2003/53/EG

CE-Kennzahl 1301-CPR-1203

## Anwendungsbereich

Diese Zementart wird zur Herstellung anspruchsvoller heller Betone verwendet, z. B. Fassaden, Garten- und Landschaftsgestaltung, Kunststein, Denkmalpflege und Randbereiche. Auch zur Herstellung von Edelputzen, Verfugungen und Mörtel geeignet. Chromatreduziert.



Lieferform: lose  
Lagerung: trocken, vor Feuchtigkeit geschützt  
Haltbarkeit: trocken ab Lieferdatum im Silo 1 Monat

Produktdaten nach EN 197-1		Richtwerte	NORM-Anforderungen
Erstarrungsbeginn	(EN 196-3) [min]	> 125	≥ 45
Druckfestigkeit 2 Tage	(EN 196-1) [MPa]	> 28	≥ 20
Druckfestigkeit 28 Tage	(EN 196-1) [MPa]	> 55	≥ 52,5