



# CEM I 52,5 N WEISSZEMENT GESACKT

Portlandzement EN 197-1  
Chromatarm gem. RL 2003/53/EG

CE-Kennzahl 0840-CPR-1210-120000-19

## Anwendungsbereich

Diese Zementart wird zur Herstellung anspruchsvoller heller Betone verwendet, z. B. Fassaden, Garten- und Landschaftsgestaltung, Kunststein, Denkmalpflege und Randbereiche. Auch zur Herstellung von Edelputzen, Verfugungen und Mörtel geeignet. Chromatreduziert.



Lieferform: Sack 25 kg, Palette mit 56 Säcken = 1400 kg  
Lagerung: trocken, vor Feuchtigkeit geschützt  
Haltbarkeit: trocken im Sack 6 Monate ab Lieferdatum

Produktdaten nach EN 197-1		Richtwerte	NORM-Anforderungen
Erstarrungsbeginn	(EN 196-3) [min]	> 120	≥ 45
Druckfestigkeit 2 Tage	(EN 196-1) [MPa]	> 25	≥ 20
Druckfestigkeit 28 Tage	(EN 196-1) [MPa]	> 55	≥ 52,5