



CEM I 52,5 N quick WEISSZEMENT LOSE

Portlandzement EN 197-1
Chromatarm gem. RL 2003/53/EG

CE-Kennzahl 0780-CPR-31092

Anwendungsbereich

Diese Zementart wird zur Herstellung anspruchsvoller heller Betone verwendet, z. B. Fassaden, Garten- und Landschaftsgestaltung, Kunststein, Denkmalpflege und Randbereiche. Auch zur Herstellung von Edelputzen, Verfugungen und Mörtel geeignet. Chromatreduziert.



Lieferform: lose
Lagerung: trocken, vor Feuchtigkeit geschützt
Haltbarkeit: trocken ab Lieferdatum im Silo 1 Monat

Produktdaten nach EN 197-1		Richtwerte	NORM-Anforderungen
Erstarrungsbeginn	(EN 196-3) [min]	> 130	≥ 45
Druckfestigkeit 2 Tage	(EN 196-1) [MPa]	> 32	≥ 20
Druckfestigkeit 28 Tage	(EN 196-1) [MPa]	> 58	≥ 52,5